壁紙施工要領書

- コルク壁紙 -

【該当品番】(2013-2017WD)

LY-14720~14725

■特長

表面のコルク層は、折り曲げた時に破損したり、傷などがつきやすい性質があります。

■接着剤

- ・接着剤は原液タイプをお薦めします。希釈タイプ使用の場合は、糊：水＝10：6 にエチレン酢ビ系ボンド 10～20%程度を目安に混合してください。また、塗布量は多めにしてください。(水分の多い薄い糊の場合、壁紙が糊自体を吸い込んでしまい、接着力が低下します。水分を余分に吸い込むことで伸び切るまでの時間が長くなったり、ふくれの原因にもなります。)

■養生・オープンタイム

- ・接着剤塗布後は、うませ時間は 5～10 分程度、施工可能時間は 30 分程度を目安に作業を進めてください。

■なで付け・ジョイント

- ・なで付けの際はやわらかな刷毛を、ローラー掛けの際はウレタン製のものを使用してください。壁紙表面のキズ付き防止になります。
- ・カッターは薄刃のものを使用してください。ジョイントが目立ちやすくなります。
- ・粘着テープの使用は、テープを剥がした際に壁紙表面を破損するおそれがありますので、使用は控えるようにしてください。

■その他

- ・自然素材のため、色柄やジョイント部に色差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。