

## 壁紙施工要領書 - JM マグネット -

### ■ 特長

---

- ・ JM マグネットは、マグネットでの掲示が可能です。バックリングは不織布裏です。

### ■ 下地調整

---

#### ① 石膏ボード、ベニヤ合板下地の場合

- ・ ボードおよび合板の継目部分をパテ処理し平滑にしてください。
- ・ 釘の頭が出ている場合は、下地面より沈めるよう金槌等で打ち込みます。

#### ② モルタル下地の場合

- ・ モルタル表面に付着している砂、ホコリ等を取り除き、シーラーで下地調整をして乾燥させてください。

### ■ 接着剤

---

- ・ 接着剤は、下地側に接着剤を塗布する向こう糊施工にて、エチレン酢ビ系ボンド（ヤヨイ化学工業製「プラゾール SS」等）を原液で使用し、夏期等で乾燥が早い場合は、でんぷん系の接着剤を 10～20% 程度混合してください。

### ■ オープンタイム

---

- ・ 接着剤を下地側に塗布する向こう糊施工になります。下地側へは均一に塗布してください。

### ■ 施工

---

- ・ 材料が重く柔軟性に欠けるため、エア抜きは丁寧に行ない、十分圧着してください。
- ・ 施工時にカルコ（押しピンの大きなもの）等で仮押えしながら作業を進めてください。
- ・ 復元性が強いいため、出隅・入隅の施工は避けてください。

## ■その他

---

- ・切り付けが厳しく隙間が発生しやすいため、小口廻りでは同色系のジョイントコークを使用してください。