

壁紙施工要領書

- 織物壁紙 2 -

【該当品番】 (2024- Lilycolor MATERIALS)

LMT-16014、16015、16029～16033、16057～16075、16096～16098、16124、16128

■ 特長

- ・横段調の織物壁紙です。

■ 選択上の注意

- ・横段調の商品は柄合わせができません。また、糸にムラやイレギュラーな部分がありますのでジョイントが目立ちます。目地取り施工またはジョイナー使用をおすすめします。

■ 下地調整

- ・施工後の下地の不陸の目立ちを避けるために、下地面はできるだけ平滑に仕上げるようにしてください。
 - ・下地面に汚れやチョーク等による文字などが残っている場合は、除去するようにしてください。
 - ・パテは下地と同色のものを使用するようにしてください。
 - ・貼り替えの際、裏打ち紙が下地面に浮いた状態で残っている場合は、必ず剥がしたあと施工するようにしてください。浮いた所の上で施工しますと目開きの原因になります。
- ※詳しくは、施工上のご注意の共通事項をご確認ください。

■ 接着剤

- ・糊付け機を使用しての糊付けは可能です。
- ・接着剤は原液タイプをお薦めします。希釈タイプ使用の場合は、糊：水＝10：6～7 にエチレン酢ビ系ボンドを 10～20%程度混合してください。また、塗布量は多めにしてください。
- ・エチレン酢ビ系のボンドを混合しますと、接着剤の乾燥が早まりアイハギの発生時間も早くなりますので注意が必要です。
- ・濃度の薄い接着剤は、糊が吸い込まれてしまい接着力が落ちる他に、壁紙を余計に延ばして後の目開きの原因にもなります。
- ・粘りの強い接着剤を使用すると、糊溜まりの原因になりやすいので注意してください。
- ・壁紙表面に接着剤をつけたまま放置しますと変色の原因になりますので、ただちに拭き取るようにしてください。

■ 養生・オープンタイム

- ・接着剤塗布後は、うませ時間を 5～10 分程度を目安に作業を進めてください。
- ・LMT-16029～16033 は、糊を吸収しやすく乾きやすいので、特にアイハギにご注意ください。うませ時間は 5 分程度で施工時間もなるべく短くしてください。
- ・オープンタイムは過度に取ると乾燥して、アイハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になる恐れがあります。
- ・タタミジワを防ぐため、糊付け後は必ず大きくたたんで上積みは避けてください。

■ なで付け・ジョイント

- ・横段調の商品は柄合わせができません。また、糸にムラやイレギュラーな部分がありますのでジョイントが目立ちます。目地取り施工またはジョイナー使用をおすすめします。
- ・ジョイント部分のなで付けは横方向には行なわないようにしてください。材料を引っ張ってしまうことになり目開きの原因になります。
- ・ローラー掛けの際は、商品表面に接着剤が付着しないようご配慮ください。タテ糸がほつれやすくなります。
- ・なで付けの際はやわらかな刷毛を、ローラー掛けの際はウレタン製のものを使用してください。スモーカーで抑えるのも有効です。あまり強く擦るとテカリやキズが生じる場合がありますのでご注意ください。
- ・ジョイントが目立ちやすい傾向にありますので、カッターは薄刃のものを使用し、こまめに替えて常に鋭利な状態でお使いください。

- 壁紙表面に接着剤等が付着した場合は、直ちにきれいな水で拭き取ってください。変色の原因になります。また、商品表面に水分がつかないようにご配慮ください。商品がカールしたりほつれたりする場合があります。
- 自然素材のため、色柄やジョイント部に色差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
- リPEATのある商品は柄の大きさに差異が生じます。目線部分から合わせる等の配慮をお願いします。

■ 施工後

- 施工後は、外気や冷暖房などによる急激な室温の変化を避けるようにしてください。目開きやハガレ等の原因になります。